

試験項目		測定値	試験方法
引張強さ (kN/m)	縦	26.2	JIS L1096 A法 試料幅: 25mm×200mm 引張速度: 100mm/min つかみ間隔: 100mm 試験機: ロードセル式 1kN
	横	22.2	
伸び率 (%)	縦	41.8	
	横	48.1	
引裂強さ (N)	縦	201.1	JIS L1096 A-1法 (シングルタング法)
	横	208.8	
耐水度 (kPa)		20以上	JIS L1092 A法 静水圧法(低水圧)
坪量 (kPa)		437.4	JIS L1096 A法
厚み (mm)		0.69	JIS L1096 A法
破裂強さ (kPa)		3140	JIS L1096 A法 (ミュールン法)

商品名: **RCF[®] 防根・防竹シート**
 原材料: ポリプロピレン
 色 : ブラック
 品 番: RCF420

サイズ(幅×長さ)
 0.5m×10m 0.5m×20m
 1m ×10m 1m ×20m
 1.5m×10m 1.5m×20m
 2m ×10m 2m ×20m

RCF[®] テープ

試験項目		測定値	試験方法
引張強さ (N/cm)		131.2	ASTM D 1000
伸び率 (%)		40	ASTM D 1000
厚さ (mm)	バックینگ	0.38	ASTM D 1000
	粘着層	0.89	ASTM D 1000
突刺し強さ (N/cm)		890	ASTM D 1000

商品名: **RCF[®] テープ**
 基 盤: ポリエチレン
 粘着層: エラストマー
 色 : ブラック
 品 番: RT-1000
 サイズ : 10cm×10m

※施工上の注意点

- ①シートを接続する場合は下記の寸法でシート重ね代を設け、専用のテープで接続して下さい。
 ※樹木・ササ用途: 20cm以上 / タケ用途1m以上
 ※テープはシート両面共にシワの無い様、貼り付けて下さい。
- ②雨天時やシートが濡れている状況では、専用のテープは貼り付きません。
 晴れた日に施工して下さい。
 また、表面にゴミやホコリが付いている場合は、雑巾で取除いて下さい。
- ③シートが破損した場合は、補修を行い使用して下さい。

※施工等でご不明な点が御座いましたら、お気軽にご連絡下さい。



当社製品は環境を配慮し、紙芯（廃棄物）を使わず巻き加工しております。

ドイツ工業規格DIN4062（屋上緑化防水）
 中のルピナスを使用した防根性能試験
 にて、根の貫通は認められておりません。

RCF[®]は(株)グリーンフィールドの登録商標です。

販売元: **G&F GreenField 株式会社グリーンフィールド**

北日本営業部: 〒028-3314 岩手県紫波町大巻八竜 64-3
 TEL: 019-671-3310 FAX: 019-671-3308
 東日本営業部: 〒270-1137 千葉県我孫子市岡発戸 919-4
 TEL: 04-7165-9900 FAX: 04-7165-9905
 西日本営業部: 〒673-0041 兵庫県明石市西明石南町 2-3-7
 関西営業所 TEL: 078-939-4130 FAX: 078-939-4131

RCF®防根/防竹シート 製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“RCF®防根/防竹シート”の規格は下記の品質を有することを証明致します。

記

商品名 RCF®防根/防竹シート

原材料 ポリプロピレン不織布+ポリプロピレンコーティング 紫外線劣化防止加工

寸法 0.5m幅×10m巻 / 0.5m幅×20m巻 1m幅×10m巻 / 1m幅×20m巻

1.5m幅×10m巻 / 1.5m幅×20m巻 2m幅×10m巻 / 2m幅×20m巻

物性

項目	値	試験方法
引張強度(kN/m)(MD/XD)	26.2/22.2	JIS-L1096 A法(ストリップ法) 試料幅:25mm×200mm
伸び(%) (MD/XD)	41.8/48.1	つかみ間隔:100mm/試験速度:100mm/min 試験機:ロードセル式
引裂強度(N)(MD/XD)	201.1/208.8	JIS-L1096 A-1法(シングルタング法)
耐水度(kPa)	20以上	JIS-L1092 A法(低水圧法)静水圧法
破裂強さ(kPa)	3140	JIS-L1096 A法(ミューレン形法)
厚さ(mm)	0.69	JIS-L1096 A法(JIS法)
目付(g/m ²)	437.4	JIS-L1096 A法(JIS法)

※ この数値は測定値であり保証値ではありません。

年 月 日

輸入販売元

株式会社グリーンフィールド

〒270-1137 千葉県我孫子市岡発戸 919-4

Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905



RCF 防根テープ製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“RCF 防根テープ”の規格は下記の測定値であることを証明致します。

記

商品名 RCF 防根テープ

原材料 バッキング:高密度ポリエチレン 粘着部:エラストマー

寸法 10 cm × 10m

品番 RT-1000

物性

試験項目	基準値	試験方法
引張強度	13.38kg/cm	ASTM D 1000
伸び	40%	ASTM D 1000
厚さ	バッキング	0.38mm
	粘着層	0.89mm
突刺強度	890N	ASTM D 1000

平成 年 月 日

輸入・販売元

株式会社グリーンフィールド

〒270-1137 千葉県我孫子市岡発戸 919-4
Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905

