

## ザバーン® 防草シート 製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“ザバーン® 防草シート”の規格は下記の品質を有することを証明致します。

記

商品名	ザバーン® 128 リバーシブル	ブラウン/ブラック
原材料	ポリプロピレン	100%
品番	XA-128BB2.0 : 巾 2m×長さ 50m /	XA-128BB1.0 : 巾 1m×長さ 50m
密度	0.32g/cm <sup>3</sup>	

坪量(g/m <sup>2</sup> )	128	JIS-L1096
厚さ(mm)	0.4	JIS-L1096
引張強度(N/5cm)(MD/XD)	201.0/323.0	JIS-L1096
引張伸度(%) (MD/XD)	42.7/35.6	JIS-L1096
引裂強度(N)	76.0/54.0	JIS-L1096
破裂強度(KPa/cm <sup>2</sup> )	1127.0	JIS-P8112

※ この数値は測定値であり保証値ではありません。

年 月 日

販売元 株式会社グリーンフィールド  
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-8  
Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905

輸入元 デュポン株式会社 高機能不織布事業部

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。

## ザバーン® 防草シート 製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“ザバーン® 防草シート”の規格は下記の品質を有することを証明致します。

### 記

商品名 ザバーン® 136 グリーン

原材料 ポリプロピレン 100%

品番 XA-136G2.0 : 巾 2m×長さ 50m / XA-136G1.0 : 巾 1m×長さ 50m

#### 物性

坪量(g/m <sup>2</sup> )	136	JIS-L1096
厚さ(mm)	0.4	JIS-L1096
透水係数(cm/sec)	$4.65 \times 10^{-2}$	JIS-A1218
引張強度(N/5cm)(MD/XD)	419.4/421.4	JIS-L1096
引張伸度(%) (MD/XD)	43.1/49.2	JIS-L1096
引裂強度(N)	87.2/94.1	JIS-L1096
破裂強度(KPa/cm <sup>2</sup> )	1303.4	JIS-P8112

※ この数値は測定値であり保証値ではありません。

年 月 日

加工及び販売元 **株式会社グリーンフィールド**  
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-8  
Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905

輸入元 **デュポン株式会社** 高機能不織布事業部

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。

## ザバーン® 防草シート 製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“ザバーン® 防草シート”の規格は下記の品質を有することを証明致します。

記

商品名 ザバーン® 240ブラック/ブラウン

原材料 ポリプロピレン 100%

品番 XA-240BB2.0 : 巾 2m×長さ 30m / XA-240BB1.0 : 巾 1m×長さ 30m

物性

坪量(g/m <sup>2</sup> )	240	JIS-L1096
厚さ(mm)	0.64	JIS-L1096
透水係数(cm/sec.)	$5.01 \times 10^{-2}$	JIS-A1218
引張強度(N/5cm)(MD/XD)	666.4/629.2	JIS-L1096
〃	816.3/751.7	JIS-L1085
引張伸度(%) (MD/XD)	42.5/46.5	JIS-L1096
〃	39.9/40.0	JIS-L1085
引裂強度(N)	135.2	JIS-L1096
〃 (MD/XD)	107.8/153.9	JIS-L1085
破裂強度(KPa/cm <sup>2</sup> )	2107.0	JIS-P8112

※ この数値は測定値であり保証値ではありません。

年 月 日

販売元 **株式会社グリーンフィールド**  
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-8  
Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905

輸入元 **デュポン株式会社** 高機能不織布事業部

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。

## ザバーン® 防草シート 製品規格・品質証明

弊社で販売の商品“ザバーン® 防草シート”の規格は下記の品質を有することを証明致します。

記

商品名 ザバーン® 240グリーン

原材料 ポリプロピレン 100%

品番 XA-240G2.0 : 巾 2m×長さ 30m / XA-240G1.0 : 巾 1m×長さ 30m

物性

坪量(g/m <sup>2</sup> )	240	JIS-L1096
厚さ(mm)	0.64	JIS-L1096
透水係数(cm/sec.)	$5.01 \times 10^{-2}$	JIS-A1218
引張強度(N/5cm)(MD/XD)	666.4/629.2	JIS-L1096
〃	816.3/751.7	JIS-L1085
引張伸度(%) (MD/XD)	42.5/46.5	JIS-L1096
〃	39.9/40.0	JIS-L1085
引裂強度(N)	135.2	JIS-L1096
〃 (MD/XD)	107.8/153.9	JIS-L1085
破裂強度(KPa/cm <sup>2</sup> )	2107.0	JIS-P8112
遮光率(%)	99.7	JIS-L1055

※ この数値は測定値であり保証値ではありません。

年 月 日

販売元 株式会社グリーンフィールド  
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-8  
Tel 04-7165-9900 FAX04-7165-9905

輸入元 デュポン株式会社 高機能不織布事業部

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。